

Bilaga 1

Provningsresultat

Tillverkare	Thermocell Danmark A/S
Produkt	Thermocell träfiberisolering
Provberedning	Isoleringen blåstes av Woodisol.
Provningsmetod	ISO/CD 18393 Metod C
Provningsdatum	2013-06-20

Resultat

Prov	1 Vägg 90°
Produktnamn	Thermocell träfiberisolering
Modellväggens vinkel mot horisontalplanet, °	90
Tillverkningsdatum	2013-06-17
Densitet vid blåsning, kg/m ³	40
Fuktkvot, kg/kg	0,107
Torrdensitet kg/m ³	36
Sättning, mm	0

Mätosäkerheten för sättningen uppskattas till ±10 mm